

Kivisillutise mördid N2



Kivisillutise vuugimört **ROMPOX-DRÄN PLUS**

1. 2K-EP vuugimört, töödeldav ka madalatel temperatuuridel ja kerge sademetega, kiire kuivamisega, külmakindel
2. Sobib kasutuskooormuse N2 alla: kuni 3,5 T auto kerge liikluskoormuse alla, ühiskondlikud kergliiklusteed
3. Vuugimört on dreniv ($4,9 \times 10^{-3} \text{ m/s} = 15 \text{ l/min/m}^2$)
4. Sobib kõikide vormikujuliste looduskivide ja betoonkivide ja klinkerplaatide vuukimiseks. Vabakujuliste plaatide puhul on soovitatav kasutada vuugimörti **ROMPOX-D1**. Dekoratiivselt tundlikele pindadele (pinnaoptikaga betoonplaadid) on soovitatav kasutada **ROMPOX-TERRASSE**
Alternatiivtoode: **austropox HP-2**



Kivisillutise ja plaatkatte drenimört – **ROMEX – TRASS BETTUNG**

1. Väga hea drenivõimsusega ($14 \times 10^{-5} \text{ m/s}$) . Ei tekita väljatungivaid soolasid, survetugevus $> 35 \text{ N/mm}^2$, külma- ja soolakindel
2. Sobib kuni suurimate koormusteni (40 T)
Kivisillutise ja plaatkatte nakkekiht **ROMEX HAFTSCHLÄMME**
1. Sisaldab polümeere. Ei tekita väljatungivaid soolasid. Külma- ja soolakindel
2. Paigaldus ainult drenivatele kihtidele
3. Sobib kuni suurimate koormusteni (40 T)