

Sõidutee kivisillutise mördid



Suure liikluskooormusega liikluspindade
kivisillutise vuugimördid **ROMPOX-**

VERKEHR V2

1. 2K-EP vuugimört, survetugevus 76,8
N/mm²
2. Sobib ka tänavarennide mörtideks
3. Vähesse drenivõimsusega 4,78 x
 10^{-6} m/s = 0,015 l/min/m²,
külmakindel, soolakindel



Kivisillutise ja plaatkatte drenimört

– ROMEX – TRASS BETTUNG

1. Väga hea drenivõimsusega (14 x
 10^{-5} m/s) . Ei tekita väljatungivaid
soolasid, survetugevus > 35 N/mm²,
külma- ja soolakindel
2. Sobib kuni suurimate koormusteni
(40 T)

Kivisillutise ja plaatkatte
nakkekiht **ROMEX HAFTSCHLÄMME**

1. Sisaldab polümeere. Ei tekita
väljatungivaid soolasid. Külma- ja
soolakindel
2. Paigaldus ainult drenivatele
kihtidele
3. Sobib kuni suurimate koormusteni
(40 T)