

Matt struktuurne akrüül-dispersioonvärv välis- ja sisetööks. Ilmastikukindel vastavalt DIN 18363 nõutele. Kergesti töödeldav terakestega kooretaolise konsistentsiga aine. Värv on hästi kattev, leelisekindel, kergesti nakkuv. Talub tavalisi puhastusvahendeid. Kasutatav naket parendava krundina sise- ja välistöödeks polümeerkrohvide või hüdrauliselt kivinevate mineraalsete krohvide alla. Kontrollitud kasutamiseks *Goretherm* soojustussüsteemides.

<b>Tihedus:</b>	ca. 1,50 g/cm <sup>3</sup>
<b>Sideaine:</b>	Akrüülpolümeer-dispersioon
<b>Värvitoon:</b>	Valge, toonitav heledates toonides
<b>Läikeaste:</b>	Matt
<b>Struktuur:</b>	Krobeline, terade suurus ca 0,3-0,4 mm
<b>Pakendi suurus:</b>	20 kg
<b>Säilitamine:</b>	Hoida jahedas, vältida külmumist. Avatud nõu korralikult sulgeda ja varsti ära kasutada.
<b>Kasutamisiis:</b>	Pintsliga, rulliga või kõrgsurve puitsiga
<b>Töötlemistemperatuur:</b>	Mitte alla +5°C (õhu ja objekti temperatuur)
<b>Materjalikulu: (1 kattekihi kohta)</b>	Sile krohv: 180 g/m <sup>2</sup> . Keskmise krobelisusega krohv: 225 g/m <sup>2</sup> . Tegemist on ligikaudsete suurustega, kuna igal pinnal on erinevad omadused, mis mõjutavad materjali kulu. Täpse kalkulatsiooni saab teha konkreetsetel objektidel katsetamise teel.
<b>Kuivamiskiirus: (20°C/65 % suht. õhuniiskuse korral)</b>	Üle võib värvida 4-5 tunni pärast, läbinisti kuiv ca. 3 päevaga
<b>Toonimine:</b>	Tarmatrade värvitoonimisstudios. Toonide arv üle 40.000. Toonitavate värvuste kohta küsida täiendavalt
<b>Lahjendamine:</b>	Veega
<b>Töövahendite puhastamine:</b>	Pesta veega koheselt pärast kasutamist
<b>Ohumärgistus:</b>	Puudub

Aluspind peab olema tugev, sile, kuiv, puhas, tolmu- ja rasvavaba. Praod ning pinnadefektid eelnevalt parandada. Aluspinna lahtised osad eemaldada ning pind parandada. Pinnad põhjalikult puhastada vetikatest, samblast ja hallitusest ning pind märjalt või kuivalt põhjalikult puhastada (mehaaniliselt, veega või auruga). Sooldumise korral pind vastavate vahenditega töödelda. Tehniliste probleemide tekkimise korral tuleks pöörduda TT-trade OÜ poole

## Krohvpind

Toodet võib kanda lubi-tsement-, tsement- ja kipskrohvpinnale, samuti tugevale fassaadipahtli ning armeeringpahtli *GOREFIX* pinnale. Tolmavad ja pudisevad pinnad enne kruntimist surveveega puhastada, aluspind parandada ja lasta kuivada. Parandatud, puhastatud ning pehmed aluspinnad kruntida sügavkrundiga *TIEFGRUND LF* või *TIEFGRUND L*. Uut puhast ja tugevat krohvpinda ei ole vaja

sügavkrundiga töödelda. Nikotiini-, vee- ja tahmaplekkidega sisemised aluspinnad töödelda isoleerkrundiga. Seejärel kanda pinnale eelkiht/struktuurvärv , vajadusel toonituna.

#### **Betoonil.**

Betoonpinnal esinevad naket takistavad kihid nagu õli , rasv, lubjakiht, tolm ja lahtised kihid mehhaaniliselt või survepesuga eemaldada. Betooni paranduste puhul kruntida pind *TIEFGRUND LF* või *TIEFGRUND L* Ettevalmistatud pinnale kanda eelkiht/struktuurvärv *QUARZGRUND*, vajadusel toonituna.

#### **Gaasbetoonil.**

Gaasbetoon kruntida veeimavuse vähendamiseks vahendiga *GRUNDIERKONZENTRAT*. Seejärel pind krohvida lubi-tsementkrohviga või pahteldada siledaks *GOREFIX H*. Välispindade silumiseks võib kasutada 5 mm paksust armeeringkihti, mis koosneb fassaadipahtlist *GOREFIX H* ning leeliskindlast klaaskiudvõrgust *R131* . Ettevalmistatud pinnale kanda eelkiht/struktuurvärv *QUARZGRUND* , vajadusel toonituna.

#### **Kipsplaadil**

Kipsplaadi vuugid töödelda sobiva vuugipahtli ning klaaskiudribaga. Jälgida, et pind peale vuukide töötlust oleks sile. Vajadusel teha lauspahteldus sisepahtliga. Ettevalmistatud pinnale kanda eelkiht/struktuurvärv *QUARZGRUND* , vajadusel toonituna.

#### **Kandvatel värvkatetel**

Eelkihti/struktuurvärvi ei tohi kanda mittekanvatele värvkatetele: lubivärvile, liimvärvile ja pudisevatele lateksvärvidele. Need värvkatted on vaja täielikult eemaldada ning edasi töödelda vastavalt aluspinnale. Kandvad ja matid värvkatted (tugevad lateks-, silikaat- ja akrüülvärvid) on sobilikud aluspinnad. Lääkivad värvkatted eelnevalt lihvida ning tolmust puhastada. Ettevalmistatud pinnale kanda eelkiht/struktuurvärv *QUARZGRUND*, vajadusel toonituna.

#### **Puitlaastplaadil ning vineeril.**

Vahaga kaetud plaadid põhjalikult lihvida ning kruntida isoleerkrundiga. Ettevalmistatud pinnale kanda eelkiht/struktuurvärv *QUARZGRUND* , vajadusel toonituna.

#### **Soojustussüsteemil.**

Soojustussüsteemi ülesehitus on toodud soojustussüsteemi *GORETHERM* juhendis. Aluspinnaks on armeeringkiht, mis koosneb liim-pahtlist *GOREFIX H* ning klaaskiudvõrgust *R131*. Ettevalmistatud pinnale kanda eelkiht *QUARZGRUND* , vajadusel toonituna ning seejärel polümeerkrohv