

*Widocryl-SV* on ainult professionaalide poolt pealekantav rõdude, lodzade ja terrasside dekoratiivne hüdroisoleeriv vedelplastist materjalide kompleksüsteem, mis koosneb krunditud pinnale kantud hüdroisolatsioonikihist *WIDOCRYL-Detail*, tasandusmördist *WIDOCRYL-SV* ja dekoratiivsest kattekihist *WIDOCRYL-Topsiegel SV*. Hüdroisolatsioonikihis kasutatakse liidetes polüestervliisi *G165* ja lauspinnale klaaskiudvõrku.

Kogu süsteemi kihipaksus on ca 4-5 mm.

Süsteemi omadused:

- kiire vihmakindlus (15 min)
- töötustingimused -5 C..+30 C
- käidav ja mehhaaniliselt koormatav
- armeeritud klaaskiudkangaga
- UV-kindel ja ilmastikukindel
- Vananemiskindel
- RAL 7040 (RAL 1014,1015,7035,1001,3009,7032)
- Homogeenne ja praguseid sildav

Nakkub paljude materjalidega: alumiinium, vask, teras, tsink, betoon, müüritis, keraamilised plaadid.

Dekoratiivse kujunduseks järgmised võimalused:

- pealiskihti sissepuistatud helbed (soovi korral lisa lakikiht *WIDOCRYL-Versiegelung PM*)
- pealiskihti sissepuistatud graniitpuiste + lakikiht *WIDOCRYL-Versiegelung PM*

**Pakendused:**

1. *WIDOCRYL-Haftgrund PM* – 5,3 kg
2. *WIDOCRYL-Detail* – 13,3 kg
3. *WIDOCRYL-SV* – 10,3 kg
4. *WIDOCRYL-Puder SV* – 25 kg
5. *WIDOCRYL-Versiegelung PM* – 10,3 kg

**Kasutamine:**

Aluspind peab olema tolmu- ja rasvavaba. Lahtised osad, samuti vanad värvkatted eemaldada. Siledad pinnad (metall, klaas, keraamika tuleb karestada. Betooni niiskus ei tohi ületada 6 %. Krundimise vajalikkus vt vastavast tabelist, vajadusel konsulteerida Tarmatrade spetsialistidega. Tavakrundiks sobib *WIDOCRYL-Haftgrund PM*, aluspinnast kerkiva niiskuse puhul kasutada krundi *WIDOPOX-Grundierung* või *MICROSEALER*. Värskesse krundi puistad koheselt kuiva kvartsiiva 0,3-0,8, mille ülejääk peale krundi kuivamist ära pühitakse

**Süsteem** kantakse pinnale kolme-nelja töökäiguga:

1. Põhikihina hüdroisolatsiooni tegemine *WIDOCRYL-Detail* koos klaaskiudkangaga, mis fikseeritakse aluspinnale. Väga krobeline pinna puhul vajalik eelnev pahteldus.
2. Tasanduskihi *WIDOCRYL SV* pealekandmine.
3. Dekoratiivkihi *WIDOCRYL-Topsiegel SV* pealekandmine.
3. Lisaetapid: lakikiht *WIDOCRYL-Versiegelung PM* / helbed ilma või koos lakikihiga *WIDOCRYL-Versiegelung PM* / graniitpuiste koos lakikihiga *WIDOCRYL-Versiegelung PM*.

**Liited**

Liidetes kasutatakse *WIDOCRYL-Detail* ja polüestervliisi *G165* armeeringuna. Kulu ca 3-4 kg/m<sup>2</sup>

**Materjali ettevalmistus**

*WIDOCRYL-Haftgrund PM* / *WIDOCRYL-Detail* / *WIDOCRYL-Topsiegel SV* / *WIDOCRYL SV* on 2-komponentne (akrüülvaik ja kõvendi). Kõvendi lisamiskogus sõltub temperatuurist. Enne kõvendi lisamist tuleb vaiku intensiivselt segada, et moodustuks homogeenne mass.

# TEHNILINE INFOLEHT

## WIDOCRYL- SV



### Hüdroisolatsioonikiht

Pinnale asetada klaaskiudvõrk, fikseerida. Valmissegatud *WIDOCRYL-Detail* (koos kõvendiga) pinnale levitada ja perloonulliga rullida. Kulu ca 1,5-2,0 kg/m<sup>2</sup>. Kuivamisaeg 15-20 min. Koheselt peale kuivamist võib peale kanda järgmise kihi

### Tasanduskiht

Tasanduskihi segu valmistatakse *WIDOCRYL-SV* ja *WIDOCRYL-Puder SV*–st. Kõvendi segatakse baasmaterjali (*WIDOCRYL-SV*) ning lõpuks lisatakse täiteaine *WIDOCRYL-Puder SV*. Kokkusegatud materjal pinnale kanda ning hammaslabidaga laiali levitada. Kuivamisaeg 20-30 min.

### Dekoratiivkiht

Dekoratiivkihina kasutatakse *WIDOCRYL-Topsiegel SV*. Kokkusegatud materjal kantakse pinnale ja perloonulliga rullitakse üle. Värskesse kihti võib puistada helbeid ilma kattelakita või kattelakiga *WIDOCRYL-Versiegelung PM*. Dekoratiivkihti võib puistada graniitpuistet koos kattelakiga *WIDOCRYL-Versiegelung PM*.