

Widocryl-Detail on balkonite ja terrasside dekoratiivne hüdroisoleeriv vedelplastist materjal. Saab kasutada ka koos klaaskiudfliisiga liidete tihendamiseks. Nakkub paljude materjalidega: alumiinium, vask, teras, tsink, betoon, müüritis, keraamilised plaadid. Saab kasutada rõdu-, keldri-, terrassipõranada, basseinate ja purskkaevude ja samuti katusekivide katmiseks. Toode on püsiv paljude kemikaalide suhtes, ilmastikukindel, UV-kindel, vee-, soola ja õlikindel, homogeenne ja difuusne.

Võib kasutada iseseisva hüdroisolatsioonina (mittedekoraatiivse tingimuse puhul) või koos tasanduskihi *Widocryl SV* ja dekoratiivkihi *Widocryl Topsiegel SV* (kui tingimuseks on dekoratiivsus)

Sideaine:	Metakrülaatvaik vedelplast
Tihedus:	Ca 1,4 g/cm ³
Värvus:	Hall, eritoonide võimalus
Valguskindlus:	Väga hea
Ilmastikukindlus/nake/elastsus/löögikindlus:	Vastavalt DIN normidele
Pakendus:	13,3 kg
Hoidmine:	Kinnises nõus kuni 24 kuud. Avatud nõud hoolikalt sulgeda ja kiirelt tarvitada.
Pealekandmine:	Võõpamine, pritsimine
Töötlemis-temperatuur	Mitte alla - 5 C°.. + 30 C° (õhk ja pind)
Kulu(kihi kohta):	Ca 1,5 kg/m ²
Kuivamisaeg (20°C/65 % rel.õhuniiskus)	0,5 tunni pärast vihmakuiv, 1 tunni pärast käidav.
Lahjendamine:	Põhiliselt töödelda lahjendamata, lahustiks nitrolahusti
Tööriista puhastus:	Koheselt peale kasutust nitrolahustiga
Eriettevaatus-nõuded:	Vältida laste kätte sattumist.Hoida eemal toiduainetest, jookidest.Hoida ainult originaalnõus. Mitte lasta kanalisatsiooni. Aerosoole mitte sisse hingata. Pritsiga töötamisel kaitsta hingamiselundeid. Hoiduda nahaga kokkupuutest. Ebapiisava õhutuse korral kasutada hingamisteede kaitsevahendeid.

Kasutamine:

Aluspind peab olema tolmuvaba, kuiv, õli- ja rasvavaba. Lahtised osad, samuti vanad värvkatted eemaldada. Siledad pinnad (metall, klaas, keraamika tuleb karestada. Betooni niiskus ei tohi ületada 6 %. Kruntida pole vajalik. Aluspinnast kerkiva niiskuse puhul kasutada krundi *Widopox-Grundierung*. Vanad vedelplatpinnad kruntida vahendiga *Widocryl-Haftgrund* (peale puistada kuiva kvartslüüva). Probleempindade puhul konsulteerida krundi valikuks Tarmatrade-ga.

Süsteem kantakse pinnale 2 töökäiguga:

1. Liidete tegemine klaaskiudfliisiga *Polyestergitterflies G 165* ning *Widocryl-Detail* ga
2. Põhikihina hüdroisolatsiooni tegemine materjaliga *Widocryl-Detail* + *kuiv liiv* koos klaaskiudkangaga *Gittergewebe G 120*.

Widocryl-Detail on 2-komponentne (akrüülvaik ja kõvendi). Kõvendi lisamimiskogus sõltub temperatuurist (vt. Tabelit, on ka pange peal)

Kõvendi doseerkogus 1 L *Widocryl-Detail* kohta:

TEHNILINE INFOLEHT WIDOCRYL- DETAIL



Temperatuur -5 C	100 ml kõvendit
Temperatuur kuni + 5 C	75 ml
Temperatuur kuni + 15 C	50ml
Temperatuur kuni +25 C	25 ml
Temperatuur kuni +30 C	15 ml

Enne kõvendi lisamist tuleb vaiku intensiivselt segada, et moodustuks homogeenne mass.

- Liidete tegemiseks kulub ca 3 kg/m² *Widocryl-Detail* (koos kõvendiga). Kõvendi segatakse põhikomponenti. Fliisi ribad kastetakse segusse või rullitakse mõlemalt poolt ning kantakse kummikinnastes pinnale rullitud segusse. Rullitakse uuesti üle.
- Pinna hüdroioleerimiseks kulub 2,5 kg *Widocryl-Detail* (koos kõvendiga) ning 1,5 kg kuiva kvartsiiva (0,1-0,3 mm) 1 m² kohta. Kõvendi segatakse põhikomponenti.
- *Widocryl-Detail* pinnakihti on soovitatav armeerida klaaskiudvõrguga kui aluspind on ebastabiilne. Stabiilse aluspinna puhul (betoon) pole vajadust armeerida.
- Kuivamisaeg ca 30 min
- KLaaskiudkanga faktuur ja üleminekud võivad jääda näha ning need ei kujuta endast tehnilist probleemi.
- *Widocryl-Detail* kate on püsiv ilmastiku, UV ja mehhaanilise koormuse suhtes.